

## Vernis Overfix Nacré et Interférentiel

Vernis acrylique en dispersion aqueuse pour vernisseuse Offset

### Définition

La nacre apporte un effet pailleté à l'imprimé.

Le vernis interférentiel apporte des paillettes colorées visible ou non selon l'angle d'observation.

### Utilisation

- Les effets nacrés ou interférentiels apportent une valeur ajoutée graphique à l'impression en la différenciant et en attirant le regard dessus.
- L'effet interférentiel est aussi un moyen de sécurisation contre la photocopie, l'effet interférentiel n'étant pas reproductible de cette façon.

### Supports

Non couchés  
Couchés mats  
Couchés brillants  
Cartons  
Supports fermés<sup>(1)</sup>

Supports synthétiques<sup>(2)</sup>

▲	*** Parfaitement adapté,
***	** Adapté,
***	* Essai nécessaire,
***	▲ Prohibé
*	(1) Fermés (calque, couché chrome couleur)
*	(2) Synthétiques (PE, PP, PET, PVC)

### Conditionnement

Plasgo de 5kg et de 10 kg

### Disponibilités

- Couleur de l'encre : vernis incolore ou teinte pastel.
  - Couleur de l'effet nacré : blanc, doré, bronze...
  - Couleur de l'effet interférentiel : invisible / or, rouge, bleu, turquoise, vert.
- Nous consulter pour plus d'informations.

### Performances

- L'effet nacré ou interférentiel est d'autant plus marqué que les particules de nacre sont grosses et que le support est foncé.
- Personnalisation de l'impression.

### Recommandations

- **Bien agiter avant emploi.**
- L'utilisation d'une vernisseuse équipée d'une chambre à racle est fortement recommandée.
- Vernis utilisable en ligne ou reprise.
- Utilisation en aplat ou en réserve.
- Pour réaliser des réserves, utiliser des plaques photopolymères ou découper le blanchet.
- Il est recommandé d'utiliser un anilox de linéature comprise entre 60 et 100 l/cm (150 à 250 l/inch). Les meilleurs effets sont obtenus avec une faible linéature.
- Délai minimum de séchage entre vernissage recto et verso : 24 heures.
- Vernis compatible avec un séchage infrarouge (I.R.) : température maximale en pile : 35°C au recto et 30°C au verso.
- Vernissage en ligne ou en reprise prohibé sur les encres Pantone® suivantes : Rhodamine, Hélioïtrope, Violet, Bleu 072, Bleu reflex. Utiliser les encres solides.
- Lavage machine : eau ou eau + détergent.
- Stocker le vernis, à température comprise entre 5°C et 35°C (craint le gel).
- Délai maximum de stockage : 1 an.